

29.17 – ALUNEUCE NT 300

Alumínio celuloso

CONSIDERAÇÕES: É um produto de natureza nitrosintética, pigmentado com um alumínio de grão fino “tipo leafing”, caracterizado por associar um acabamento metálico brilhante com uma secagem muito rápida. Pode ser utilizado quer no interior quer no exterior. ^{a)}

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa cobertura.
- Secagem muito rápida.
- Boa flexibilidade.
- Boa resistência à intempérie.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....0,960 ± 0,05
- **Viscosidade**.....59-81 ku (20°C)
- **Cor**.....Cinza, própria do alumínio.
- **Acabamento**.....Brilhante.
- **Secagem superficial**.....± 10 minutos.
- **Secagem profundidade**.....1 a 2 horas.
- **COV** <669 g/l
- **COV (Dil. Celuloso)** <850 g/l

UTILIZAÇÃO: O **ALUNEUCE NT 300** é muito usado como produto de acabamento sobre superfícies metálicas, as quais já devem estar devidamente protegidas com um primário resistente tipo **NEUCERAPID PRIMER**.
Por isso, em virtude da sua resistência, flexibilidade, brilho e secagem rápida é comum fazer-se acabamentos com **ALUNEUCE NT 300** na indústria metalomecânica, na pintura de ornamentação de quadros de bicicleta e outras peças similares.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Muitos vezes os defeitos peliculares das tintas são a consequência duma deficiente preparação da superfície.
Por isso deve garantir-se que a superfície metálica se encontra seca, limpa, isenta de óxidos, desengordurada e já devidamente protegida com um primário resistente tipo **NEUCERAPID PRIMER**.

APLICAÇÃO: Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.
É aplicado com pistola convencional (preferencialmente), em uma só demão convenientemente diluída, mas em camada suficiente que garanta uma espessura de película seca de ± 25 µm.
Pode também ser aplicado com trincha.

DILUIÇÃO:	Com “DILUENTE CELULOSO”, aproximadamente nas seguintes proporções: Pistola.....10 a 15% (Viscosidade ± 25" Ford IV). Trincha.....5 a 10% (Viscosidade ± 60" Ford IV).
RENDIMENTO:	Em média e por demão 8 a 10m ² / litro.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Com “DILUENTE CELULOSO”, logo após aplicação.
PRECAUÇÕES:	- Produto inflamável. - No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água. - Tóxico por inalação ou ingestão. - Para mais informações consulte a <u>Ficha de Segurança</u> do produto.
RECOMENDAÇÕES:	Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5°C ou com tempo chuvoso.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1lt e 5litros.

Nota a): Nos termos das directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada.