

35.01 – NEUCEMOB TC 100- Tapa Poros Celuloso

CONSIDERAÇÕES:	Formulado com nitrocelulose e resinas sintéticas o “NEUCEMOB TC 100” deixa sobre a madeira uma fina película que além de “encher” o poro da madeira permite, depois de seca e lixada, acabamentos mais macios e aveludados. ^{a)}
PROPRIEDADES:	- Fácil aplicação e rápida secagem. - Bom enchimento e boa selagem do poro da madeira. - Boa lixagem.
CARACTERÍSTICAS:	- Densidade.....0,920 ± 0,05 - Viscosidade.....72-98 ku (25°C) - Cor.....Amarelada e translúcida. - Aspecto.....Viscoso. - Secagem superficial.....± 15 minutos. - Secagem profundidade.....2 a 3 horas. - Lixagem.....Ao fim de 3 horas. - COV <708 g/l - COV (Dil. Celuloso Super) <850 g/l
UTILIZAÇÃO:	Devido às suas características específicas é um produto para aplicação exclusiva em interiores, destinando-se a regularizar a absorção de superfícies em madeira (tapa os poros), que normalmente apresentam diferentes graus de absorção. Permite ainda um bom desempenho do verniz de acabamento. Utiliza-se na Indústria de Mobiliário de Madeira para selagem de portas, armários, apainelados interiores, etc.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	O verniz não encobre imperfeições da madeira, pelo contrário, realça-as. É importante a atenção prestada à preparação da superfície da madeira, disso dependem os bons resultados do acabamento final. A madeira deve estar bem seca, limpa e convenientemente lixada com lixa de papel de grau médio, devendo esta operação de lixagem ser feita no sentido das fibras.
APLICAÇÃO:	Mexer bem o produto antes de o aplicar. É aplicado à pistola (preferencialmente) ou com trincha, em uma demão “farta” e convenientemente diluída. Depois da película seca e suavemente lixada, admite como vernizes de acabamento: NEUCEMOB VC 150 – Verniz Celuloso NEUCELAC – Verniz Sintético

DILUIÇÃO:	Com “DILUENTE CELULOSO SUPER” nas seguintes proporções aproximadamente: Trincha.....5 a 10% (Viscosidade Aplicação ± 60" Ford IV). Pistola..... 10 a 15% (Viscosidade Aplicação ± 25" Ford IV).
RENDIMENTO:	Em média e por demão de 10 a 12 m ² /litro, dependendo da porosidade da madeira e do método de aplicação.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Com “DILUENTE CELULOSO N” ou mesmo com “DILUENTE CELULOSO SUPER” logo após a aplicação.
PRECAUÇÕES:	- Aplicar em locais com boa renovação do ar. - Quando aplicado à pistola, utilizar máscara. - Produto inflamável. No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água. - Tóxico por inalação ou ingestão. - Para mais informações consulte a <u>Ficha de Segurança</u> do produto.
RECOMENDAÇÕES:	- Não aplicar o produto com dias muito frios ou muito húmidos. - Não aplicar o produto sem que a madeira esteja perfeitamente seca. - Os produtos de raiz celulósica têm a particularidade das suas películas esbranquiçarem na presença de humidade.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Este produto é higroscópico. Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 ano após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 0.25, 1, 5, 20 e 200 litros.

Nota: “Reservado aos Utilizadores Profissionais”

Nota a) Nos termos das directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada.